

Side 28: 5.3.2 Emner af nåletræ - specifikation vedr. definitioner og udfaldskrav

Smal - fast	Marv																				
Porøs																					
Blåsplint - svag, maks. 25 % af det enkelte emne																					
Harpikslommer																					
Over 0,6 x ca. 300 mm/lbm	Revner																				
Maks. 0,6 x ca. 300 mm/lbm																					
Maks. 0,4 x ca. 250 mm/lbm	Ridser																				
Maks. 0,4 x ca. 150 mm/lbm																					
Kunststof																					
Propning																					
Gruppe	Knaster																				
Hul																					
Løs																					
Rådden																					
Stor porøs	Barkring																				
Lille fast																					
Død, delv. fastv.	Knaster																				
Levende fastv.																					
Knastmål:	Se 5. 3.4																				
Karme og poste:	Maks. 2/3 x sidemål, dog maks. 40 mm	Side mod mur	Lysning, side- og overkarm	Lysning og fals, bundkarm	Udvendig kant	Indvendig kant	Sider	Udvendig kant	Indvendig kant	Lysning, side- og overramme	Lysning, bundramme	Kant mod fals	Udv. side, side og overramme	Udvendig side, bundramme	Indv. rammeside	Kraftige: Knaster maks. 1/3 x sidemål	Spinkle: Små faste knaster tilladt	Små faste knaster tilladt			
Rammer:	Maks. 1/2 x sidemål, dog maks. 30 mm.																				
Propmål:	Som knast + 25 %																				
Kunststof:	Som propning																				
Karme		Side mod mur	Lysning, side- og overkarm	Lysning og fals, bundkarm	Udvendig kant	Indvendig kant	Sider	Udvendig kant	Indvendig kant	Lysning, side- og overramme	Lysning, bundramme	Kant mod fals	Udv. side, side og overramme	Udvendig side, bundramme	Indv. rammeside	Kraftige: Knaster maks. 1/3 x sidemål	Spinkle: Små faste knaster tilladt	Små faste knaster tilladt			
Poste																					
Rammer																					
Sprosser																					
Glaslister																					

Endvidere ikke tilladt: Ringrevner, topbrud, skør kerne, overvoksning, insektskader, råd, vankant og bark.
 Signatur: Tilladt Ikke tilladt